

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стабильность против окисления, не более:								
осадок, % (масс. доля)	0,005	0,01	0,01	0,008	0,100	0,100	0,100	-
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г	0,02	0,15	-	-	-	-	-	-
кислотное число, мг КОН/г	0,1	0,15	0,5	0,7	0,35	0,35	0,35	-
Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:								
осадок, %	-	-	0,03	0,10	-	-	-	-
кислотное число, мг КОН/г	-		0,4	1,5	-	-	-	-
Зольность базового масла, %, не более	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,030
Число деэмульсации, не более	180	180	210	180	300	300	300	300
Коррозия на стальном стержне	Отсутствие				-	-	-	-
Коррозия на медной пластинке, группа	-	-	1	1	Отсутствие			
Цвет, ед. ЦНТ, не более	2,5	2,0	3,5	5,5	2,0	2,5	3,0	4,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	900	-	895	895	900	900	905	900